

Технічний бюлетень

# GB-COVER

## Готова суміш для заповнення швів та фінішної обробки гіпсокартону

### Опис

GB-COVER - це готова суміш для шпаклювання гіпсокартонних плит, яка використовується для заповнення та фінішної обробки гіпсокартону. Легко наноситься і може бути відшліфована до гладкої, рівної поверхні, готової до ґрунтування та фарбування.

Сертифікована відповідно до EN 13963 і класифікується як суміш для з'єднання гіпсокартонних плит типу ЗА (шпаклівка для шпаклювання та фінішної обробки). Маркована знаком CE.

### Сфери застосування

GB-COVER ідеально підходить для використання в якості фінішної суміші для вирівнювання та підготовки гіпсокартонних плит до отримання однорідної поверхні перед декоруванням. Також використовується для заповнення швів і тріщин у гіпсокартонних плитах разом зі стрічками для швів.

### Технічні характеристики

Вигляд:	пастоподібний
Колір:	білий
Щільність:	1,60-1,70 кг/л
Час висихання:	1-2 год
Наступний шар:	2-3 год
Мінімальна температура нанесення:	+5°C
Адгезія до гіпсокартону:	0,3 Н/мм <sup>2</sup>
Стійкість до тріщин:	Проходить
Міцність на вигин:	150 N

### Спосіб застосування

#### 1. Підготовка основи

Основа повинна бути стабільною і не містити пилу, жиру, вільних частинок тощо.

#### 2. Нанесення

##### a) Вирівнювання - фінішна обробка

Нанесіть GB-COVER шпателем, використовуючи техніку перетягування в два шари. Дайте першому шару висохнути, перш ніж наносити другий.

##### b) Заповнення швів і тріщин

Спочатку наклейте самоклеючу стрічку уздовж стику або тріщини гіпсокартону. Потім нанесіть GB-COVER на суху і чисту поверхню в два шари за допомогою шпателя або затирочного ножа. Дайте першому шару висохнути, перш ніж наносити другий.

Для несамоклеючих стрічок нанесіть перший шар GB-COVER уздовж стику або тріщини. Поки він ще свіжий, покладіть стрічку вздовж шва або тріщини і притисніть її до шпаклівки, застосовуючи сильний тиск. Дайте першому шару висохнути, перш ніж наносити другий.

В обох випадках після висихання зашліфуйте поверхню наждачним папером, а потім можна продовжувати ґрунтування та фарбування.

### Витрата

2,0-3,0 кг/м<sup>2</sup>, залежно від товщини шару.

### Пакування

GB-COVER поставляється в пластикових контейнерах по 7 кг і 20 кг.

### Термін придатності – зберігання

GB-COVER поставляється в пластиковій упаковці вагою 7 кг та 20 кг зі строком придатності 12 місяців з дати виробництва за умови зберігання в оригінальній, нерозкритій упаковці, при температурі від +5°C до +35°C. Захищати від прямих сонячних променів і морозу.



# GB-COVER

## Леткі Органічні Сполеку (ЛОС)

Відповідно до Директиви 2004/42/CE (Додаток II, таблиця A), максимально допустимий вміст ЛОС для продукту підкатегорії g, тип WB, становить 30 г/л (2010) для готового до використання продукту.

Готовий до використання продукт GB-COVER містить максимум 30 г/л ЛОС.



**ISOMAT S.A.**

17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

12

3A - EN 13963

DoP No.: GB-COVER / 1252-03

Reaction to fire: F

Flexural strength: 150 N

### **ISOMAT S.A.**

**BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS**

**HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE**

17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

T +30 2310 576000

[www.isomat.eu](http://www.isomat.eu) e-mail: [support@isomat.eu](mailto:support@isomat.eu)